

# CERAN XS 320



Gres



EP katkılı, sentetik, düşük sıcaklık, kalsiyum sülfonat kompleks gres.

## UYGULAMALAR

Çok amaçlı ağır hizmet gresi

Düşük sıcaklık suya dayanıklı

Endüstriyel uygulamalar

- CERAN XS 320, düşük sıcaklık koşulları ve ağır yükler altında çalışan uygulamalar için özel olarak tasarlanmış sentetik bir ağır hizmet aşırı basınç gresidir.
- CERAN XS 320, düşük sıcaklıklı ortamlarda çalışan endüstriyel ve "ağır hizmet" arazi uygulamaları için son derece uygundur .
- CERAN XS 320 ayrıca koruyucu gres olarak da kullanılır.
- Gresin uygulanması sırasında toza ve kire karşı koruyun. Tercihen pnömatik pompa sistemi kullanın.

## SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XCFFB 1/2
- DIN 51 502: KP1/2R-35

## AVANTAJLAR

Çok amaçlı  
Yüksek yük taşıma  
Suya dayanıklı  
Yüksek sıcaklık  
Anti korozyon

Zararlı maddeler  
içermez

- Gelişmiş formülü ve sentetik baz yağ kullanımı sayesinde CERAN XS 320, çok düşük ve yüksek sıcaklıklarda iyi performans gösterir.
- Mükemmel termal kararlılık. Ortam sıcaklığına soğuduktan sonra orijinal dokusunu geri kazanır.
- Doğal olarak yüksek aşırı basınç ve aşınma önleme özellikleri sayesinde olağanüstü yük direnci.
- Olağanüstü su direnci, grese yüksek miktarda su girse bile önemli bir kıvam kaybı gözlenmez.
- Kalsiyum sülfonatların doğası sayesinde, deniz suyunun varlığında bile mükemmel anti-oksidasyon ve anti-korozyon özellikleri.
- CERAN XS 320 kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

## KARAKTERİSTİKLER

TİPİK KARAKTERİSTİKLER	METOD	BİRİM	CERAN XS 320
Sabun		-	Kalsiyum Sülfonat Kompleks
NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1-2
Renk	Görsel	-	Açık Kahverengi
Görünüş	Görsel	-	Yumuşak
Çalışma sıcaklığı		°C	- 35 180
Baz yağın kinematik viskozitesi @40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/ IP71	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	320
Penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN 51 818	0.1mm	280-310
Dört top kaynak yükü	ASTM D2596	Kgf	>400
Anti-rust performance SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	Oran	0-0
Akış basıncı @1400 mbar	DIN 51 805	°C	-35
Tork @-20°C	ASTM D 1478	mN.m	624
Başlama torku			72
1 saat sonra			
Akma Noktası	IP 396/NFT 60 102C	°C	>300

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

### TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL

CERAN XS 320  
Eylül 2021